

РЕМСТРИМ 50Б

СТО 96657532-001-2007

Литьевая безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь**с полимерной фиброй для ремонта при пониженных температурах. Толщина заливки 50-150 мм.**

ОПИСАНИЕ	Готовая к применению сухая бетонная смесь. При затворении водой материал дает реопластичный, текучий и нерасслаивающийся состав с хорошей адгезией к бетону и металлу.
СВОЙСТВА	<ul style="list-style-type: none"> Высокая прочность, износостойкость и водонепроницаемость. Стойкость в условиях агрессивного воздействия хлоридов, сульфатов, сульфидов, масел и их производных. Быстрый набор прочности. Высокая текучесть и способность самоуплотняться. Содержит ингибиторы коррозии арматуры Безусадочность, за счет содержания компонентов компенсирующих усадку. Возможно использование при ремонте сооружений, контактирующих с питьевой водой. Не содержит веществ, способствующих коррозии арматуры.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> Ремонт бетонных и железобетонных сооружений при пониженных температурах до -15°C Ремонт гидротехнических сооружений, конструкций тоннелей и мостов, портовых сооружений, в том числе эксплуатируемых в контакте с морской водой. Ремонт преднапряженных конструкций, а также конструкций, испытывающих воздействие статических и динамических (умеренных) нагрузок. Создание высокопрочных износостойких стяжек. Ремонт покрытий бетонных дорог, в том числе взлетно-посадочных полос на аэродромах. Устройство фундаментов под оборудование. Заполнение оснований колонн и опор, стыков сборных бетонных конструкций, установка новых сальников.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Очистить поверхность от грязи, отслаивающихся слоев, непрочного бетона, нефтепродуктов, цементного молочка и т.п., с использованием аппаратов высокого давления (пескоструйный «мокрый», водоструйный). Для хорошего сцепления основание, на которое будет укладываться состав, должно быть шероховатым. Рекомендуемая величина выступов и впадин должна быть в среднем от 5 мм до 25 мм. Оголенную арматуру зачистить до металлического блеска и обработать пассивирующими составами, при необходимости – добавить новую арматуру. Все видимые трещины необходимо расширить. При наличии активных протечек их необходимо заделать при помощи СТРИМПЛАГ. Трещины, швы, места активных протечек конструкций расширяются в виде П-образной конфигурации с уширением в глубину.</p> <p>Поверхность, на которую укладываются состав, должна быть шероховатой, чистой, обеспыленной и увлажненной (до насыщения), но не мокрой. Для повышения межслойной адгезии и увеличения эксплуатационных характеристик, поверхность после увлажнения необходимо обработать высокоадгезионным грунтом СИЛОКОР-ГРУНТ</p>
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА	<p>Перед применением мешки с материалом должны быть выдержаны при температуре не менее +5°C в течение 1 суток. Приготовление материала также производится при данной температуре.</p> <p>Для приготовления раствора на 1 кг сухой смеси требуется около 120 до 150 мл воды. Таким образом, на одну упаковку (мешок 25 кг) потребуется 3,0-3,75 литра воды.</p> <p>Для приготовления бетонной смеси на 1 кг сухой смеси (с учетом щебня) требуется около 72 до 85 мл воды. Таким образом, на одну упаковку (мешок 25 кг) потребуется 1,80-2,10 литра воды.</p> <p>Залейте в миксер чистую водопроводную воду с минимально рекомендованным количеством воды. Включите миксер и быстро без перерывов добавьте РЕМСТРИМ 50. Перемешайте смесь в течение 40-60 секунд до образования однородной без комков смеси. При необходимости добавьте ещё воды, не превышая рекомендованное количество (В/Т должно быть не более 0,9) для получения необходимой консистенции раствора.</p> <p>Содержание воды может слегка отличаться в зависимости от окружающей температуры и относительной влажности.</p> <p>При необходимости ремонта толщиной более 150 мм необходимо использовать смеси РЕМСТРИМ 100 или РЕМСТРИМ 100М. При жаркой и сухой может понадобиться несколько большее количество воды, и, наоборот, при холодной и влажной погоде потребуется меньшее количество воды. Для приготовления небольшого количества материала используйте дрель со спиральной насадкой. <u>Смешивание материала необходимо производить на низких оборотах.</u></p>
ПОДГОТОВКА	Опалубка должна быть герметичной, выполнена из крепкого материала, а также быть надежно

ОПАЛУБКИ	закреплена, чтобы удерживать давление ремонтного состава при его укладке. Перед началом заливки деревянная опалубка должна быть пропитана водой, для предотвращения впитывания ей воды из укладываемой смеси.
УКЛАДКА СМЕСИ	Подготовленная смесь заливается непрерывно без вибрирования. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить захват воздуха. Убедитесь, что РЕМСТРИМ 50Б полностью заполнил пространство между опалубкой и старой конструкцией. При заливке РЕМСТРИМ 50Б опалубку можно снимать не менее чем через 24 часа после окончания заливки.
УХОД	Сразу же после нанесения необходимо обеспечить составу соответствующий уход. Необходимо использование полиэтиленовой пленки для предотвращения быстрого испарения воды с поверхности. В жаркую, сухую и ветреную поверхность влажностный уход требуется до трех суток. Также во время отверждения состава его необходимо защищать от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, ветра.
ОГРАНИЧЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> Не применять на промороженных поверхностях. Не рекомендуется замешивание вручную в целях предотвращения введения избыточного количества воды, так как это может снизить технические характеристики материала. Не используйте материал на гладких поверхностях. Не используйте материал при температурах ниже -15°C и выше +30°C или если такие температуры ожидаются в течение суток после нанесения материала. Не является тиксотропным составом. Для ремонта вертикальных поверхностей и потолочных без использования опалубки используется состав Ремстрим Т. Не добавляйте воды дополнительно в состав, если материал уже начал схватываться. Не добавлять цемент, песок, химические добавки При ремонте слабых оснований с низкими прочностными характеристиками необходимо проконсультироваться с нашими техническими специалистами.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Очистка инструмента производится немедленно после окончания работ. Затвердевший материал удаляется только механическим путём.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Является негорючим материалом. При введении фибры необходимо использовать плотные перчатки во избежание заноз. Как и любой материал на основе цемента является высокощелочным продуктом. При производстве работ необходимо использовать спецодежду, перчатки, респираторы и защитные очки. При попадании на кожу и в глаза немедленно смыть водой. Если раздражение не проходит, а также при попадании материала в пищеварительный тракт обязательно обратиться к врачу.
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ	Материал поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. Хранить в сухих прохладных складских помещениях в неповрежденной упаковке при температуре выше +5°C и влажности не более 70%. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Нормативное значение
Удобоукладываемость, мм	Более 200
Максимальная крупность заполнителя, мм	10
Время сохранения удобоукладываемости при температуре 20°C, минут	45
Прочность при изгибе, МПа не менее. 1 сутки 28 сутки	4,0 12,0
Прочность при сжатии, МПа, не менее 1 сутки 28 сутки	25,0 65,0
Адгезия к бетонной поверхности, МПа, не менее	2,0
Водонепроницаемость, МПа, не менее	1,2
Морозостойкость, F, не менее	300
Усадка, мм	не допускается
Модуль упругости статический, МПа	~25000
Коэффициент сульфатстойкости	0,95
Объем вовлеченного воздуха, %, не более	6
Удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370
Расход, 1м3, кг	1900
Толщина заливки, мм	от 50 до 100

Техническое описание на материал составлено исходя из лабораторных испытаний и практического применения, однако его нужно рассматривать как типовое. Потребитель несет ответственность за правильное использование материала. В случае сомнения в применении материала на планируемом объекте просим связаться с нами или с официальным представителем нашей компании в вашем регионе. Производитель оставляет за собой право изменять техническое описание в связи с дальнейшими испытаниями и накоплением опыта применения материала.